



Paydar Saz Shimi  
#804, башня Яран, бульвар Кашани,  
Тегеран, 14818 75549-Иран  
Тел. : +98 (21) 4407 7150-1  
Факс: +98 (21) 4407 7471  
Веб-сайт: www.pschemi.com

# Payastab™ Csc 600

## Описание продукта:

Жирнокислый цинк - это белый порошок свободного течения, который не растворяется в воде, обладая свойствами, отталкивающими воду. Этот продукт обеспечивает отличную легкость, прозрачность плавления и стабильность в полимерах.

## Применение:

Жирнокислый цинк используется в качестве внутреннего смазочного и разъемного агента в пластмассах, таких как ПВХ, резина, ЭВА и ПНД.

## Типичные свойства:

Определение	Единицы измерения	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОДЫ
Внешний вид	==	белый порошок	Визуальный
Точка плавления	(°C)	150-160	ASTM D3418
Свободные жирные кислоты	%	max 1.0	ASTM D5555
Содержание металлов	%	7.0-7.7	ASTM D3335
Содержание влаги (при 105°C)	%	max 3.0	ASTM D2216
Остаток на сите №325	%	<=1.0	ASTM E11:95

## Информация по безопасной обработке:

Обеспечьте хорошую вентиляцию/ вытяжку на рабочем месте. Открывайте и обращайтесь с емкостью осторожно.

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** На основании наших знаний информация, указанная здесь, является правильной. Все продукты могут представлять неизвестные опасности для здоровья и должны использоваться с осторожностью. Конечное решение о пригодности лежит исключительно на пользователя. Пользователи продуктов должны убедиться, что условия и методы использования обеспечивают безопасное использование продукта. Никаких представлений или гарантий, явных или подразумеваемых, о товарной пригодности, пригодности для определенной цели или любого другого характера не делаются здесь относительно информации, содержащейся здесь или продукта, на который ссылается информация. Ничто здесь не предназначено в качестве рекомендации по использованию наших продуктов, чтобы нарушить какой-либо патент. Мы не несем ответственности за нарушение патента или прав наших клиентов.



Paydar Saz Shimi  
#804, башня Яран, бульвар Кашани,  
Тегеран, 14818 75549-Иран  
Тел. : +98 (21) 4407 7150-1  
Факс: +98 (21) 4407 7471  
Веб-сайт: [www.pschemi.com](http://www.pschemi.com)

**Хранение:**

*Держите контейнер закрытым. Храните в прохладном месте; храните в сухом состоянии.*

**Рекомендуемые заряды:**

*Зависит от формулировки, условий обработки и типа продукта; обычно в диапазоне от 0,2-0,8 фр.*

**Стандартная упаковка:**

*20 кг нетто; многоразовые бумажные мешки с полиэтиленовой внутренней упаковкой.*

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** На основании наших знаний информация, указанная здесь, является правильной. Все продукты могут представлять неизвестные опасности для здоровья и должны использоваться с осторожностью. Конечное решение о пригодности лежит исключительно на пользователя. Пользователи продуктов должны убедиться, что условия и методы использования обеспечивают безопасное использование продукта. Никаких представлений или гарантий, явных или подразумеваемых, о товарной пригодности, пригодности для определенной цели или любого другого характера не делаются здесь относительно информации, содержащейся здесь или продукта, на который ссылается информация. Ничто здесь не предназначено в качестве рекомендации по использованию наших продуктов, чтобы нарушить какой-либо патент. Мы не несем ответственности за нарушение патента или прав наших клиентов.