



پایدار ساز شیمی
کاشانی، برج یاران، پلاک ۸۰۴
تهران، ۱۴۸۱۸۷۵۵۴۹، ایران
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۷۷۱۵۰-۱
فکس: ۰۲۱۴۴۰۷۷۴۷۱
وبسایت: www.pschemi.com

دی اکتیل فتالات (DOP)

توصیف محصول : DOP یکی از پلاستیسایزرهای با کارایی اقتصادی بالا است. ویژگی های الکتریکی خوب و پایداری حرارتی و نور عالی دارد. قدرت حل کنندگی خوب آن برای وینیل، باعث می شود تحمل گسترده ای از پلاستیسایزرهای ثانویه فراهم شود.

کاربردها : DOP برای چرم، صندلی ها، فیلم های PVC، سیم های الکتریکی، محصولات پلاستیکی و رنگ استفاده می شود.

خواص :

نوع آزمون	واحد ها	مقادیر	روش ها
ظاهر	==	مایع	دیداری
شاخص شکست نور	nD25	۱.۴۶ ± ۰.۰۳	ASTM D1218
گرانروی خاص در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد	==	۰.۹۷-۰.۹۸	ASTM D-1045
مقدار استر	%	۹۹.۴ □□□	ASTM D-1045
استحکام اسیدی به عنوان اسید	%	۰.۰۱ □□□	ASTM D-1045
مقدار استر (مقدار شمارشی)	mg KOH/gm	۲۸۷ □ ۳	ASTM D445

مقدار توصیه شده: بستگی به فرمولاسیون، شرایط پردازش و نوع محصول دارد.

ملزومات جابجایی و حمل و نقل: ظرف را با دقت باز کنید و با دقت برخورد کنید.

شرایط نگهداری: در پلاستیک باید بسته شود. در محل خنک ذخیره کنید؛ در شرایط خشک نگهداری کنید.

بسته بندی استاندارد: بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی، مطابق با قوانین سازمان ملل متحد.

اخطار: بهترین دانش ما در دسترس، اطلاعات مندرج در اینجا صحیح است. همه محصولات ممکن است خطرات نامعلوم بهداشتی داشته باشند و باید با احتیاط استفاده شوند. تعیین نهایی مطابقت با شرایط مسئولیت تنها کاربر است. کاربران محصولات باید خود را راضی کنند که شرایط و روش های استفاده اطمینان حاصل می کنند که محصول به طور ایمن استفاده می شود. هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانتی، صریح یا ضمنی، از بازار پذیری، مناسبت برای یک هدف خاص یا هرگونه موضوع دیگری، به هیچ وجه در ارتباط با اطلاعات موجود در اینجا یا محصولی که به آن اشاره دارد، ارائه نمی شود. هیچ چیز در اینجا به عنوان یک توصیه برای استفاده از محصولات ما به نحوی که حقوق پتنت را نقض کند، نباید تفسیر شود. ما هیچ مسئولیتی در قبال نقض مشتری از پتنت یا حقوق نداریم.