



Paydar Saz Shimi
#804, Yaran Kulesi, Kashani Bulvarı,
Tahran, 14818 75549-İran
Tel: +98 (21) 4407 7150-1
Faks: +98 (21) 4407 7471
Web sitesi: www.pschemi.com

Payatin™ MT-19

Ürün Açıklaması:

Payatin™ MT-19, kalenderleme, ekstrüzyon ve enjeksiyon işlemleri için poli vinil klorür işleme için ileri sıvı metil kalay merkaptit stabilizatördür. Uygulamalarda düşük dozlarda üstün dinamik ısı kararlılığı, berraklık hava koşullarına dayanıklılık ve mükemmel başlangıç rengi koruması sağlar.

Uygulamalar:

Payatin™ MT-19, şeffaf sert PVC film ve levhaların işlenmesinde, termal daralabilir film, baskı filmi, kalenderleme filmi için kullanılır ve aynı zamanda PVC granülleri için de uygundur.

Tipik Özellikler:

Muayene	Birimler	TİPİK DEĞERLERİ	YÖNTEMLER
Görünüm	==	Şeffaf Yağlı Sıvı	Görsel
Renk (Gardner)	==	1	Görsel
Yoğunluk @ 20°C	g/cm ³	1.170	ASTM D5355
20°C'de Kırılma İndeksi	==	1.509 ± 0.002	ASTM D1218 - 02
Kalay (Sn) İçeriği	%	19.0	
Kükürt İçeriği	%	12 ± 0.5	

Önerilen dozaj:

Formülasyon, işleme koşulları ve ürünün tipine bağlı olarak değişir; genellikle 0,8 - 1,5 phr aralığında olur.

Güvenli kullanım bilgileri:

Kapları açarken dikkatli olun.

Depolama:

UYARI: Bildiğimiz kadarıyla burada belirtilen bilgiler doğrudur. Tüm ürünler bilinmeyen sağlık tehlikeleri oluşturabilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Uygunlukun son kararını kullanıcının tek sorumluluğudur. Ürünleri kullanan kullanıcılar, ürünün güvenli kullanıldığından emin olmak için koşulların ve kullanım yöntemlerinin uygun olduğunu kendileri tatmin etmelidir. Burada yer alan bilgilere veya bilginin atıfta bulunduğu ürüne ilişkin olarak, ticari uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir doğa ile ilgili olarak, açık veya zımni hiçbir temsil veya garanti verilmez. Burada hiçbir şey, ürünlerimizi kullanmanızı herhangi bir patenti ihlal etmek için tavsiye etmek için tasarlanmamıştır. Patent veya hak ihlallerinden müşterinin sorumlu olduğumuzu varsayıyoruz..



Paydar Saz Shimi
#804, Yaran Kulesi, Kashani Bulvarı,
Tahran, 14818 75549-İran
Tel: +98 (21) 4407 7150-1
Faks: +98 (21) 4407 7471
Web sitesi: www.pschemi.com

Kullanımdan sonra kapağı kapalı tutun. 15-30°C arasında bir sıcaklıkta saklayın. 15°C'nin altındaki sıcaklıklarda çökelme oluşabilir, bu 50°C'ye kadar ısıtarak çözülebilir. Raf ömrü: 12 ay

Standart Ambalajlama:

220 kg varil, BM düzenlemelerine uygun.

UYARI: Bildiğimiz kadarıyla burada belirtilen bilgiler doğrudur. Tüm ürünler bilinmeyen sağlık tehlikeleri oluşturabilir ve dikkatli kullanılmalıdır. Uygunlukun son kararını kullanıcının tek sorumluluğudur. Ürünleri kullanan kullanıcılar, ürünün güvenli kullanıldığından emin olmak için koşulların ve kullanım yöntemlerinin uygun olduğunu kendileri tatmin etmelidir. Burada yer alan bilgilere veya bilginin atıfta bulunduğu ürüne ilişkin olarak, ticari uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir doğa ile ilgili olarak, açık veya zımni hiçbir temsil veya garanti verilmez. Burada hiçbir şey, ürünlerimizi kullanmanızı herhangi bir patenti ihlal etmek için tavsiye etmek için tasarlanmamıştır. Patent veya hak ihlallerinden müşterinin sorumlu olduğumuzu varsayıyoruz..