



شركة تحسين الكيماوية
برج ياران، شارع كاشاني، ٨٠٤
طهران، ١٤٨١٨ ٧٥٥٤٩ - ايران
الهاتف: +٩٨ (٢١) ٤٤٠٧ ١-٧١٥٠
الفاكس: +٩٨ (٢١) ٤٤٠٧ ٧٤٧١
الموقع الإلكتروني: www.pschemi.com

Payapak® Pb 5170 P

وصف المنتج:

باياباك Pb 5170 P® هو مثبت يعتمد على كبريتات الرصاص المتراسية مصمم خصيصاً لمجموعة واسعة من مركبات أسلاك وكابلات PVC التي تضيف استقراراً حرارياً ممتازاً وخواص كهربائية مثل الجهد المتحمل والمقاومة العازلة.

يستخدم باياباك Pb 5170 P® بفاعلية التآزر بين مثبتات - المزلقات المختلفة لتحقيق أداء مثالي دون أي مشكلة في الزيوت الزائدة.

التطبيقات:

تم تصميم باياباك Pb 5170 P® خصيصاً لتركيبة العزل الرئيسي والمغلف لأسلاك وكابلات PVC ذات درجات حرارة منخفضة.

الخصائص النموذجية:

التحليل	القيم النموذجية	الوحدات	الأساليب
المظهر	بودرة	==	البصري
اللون	أبيض	==	البصري
الرماد	78.0 ± 1.0	%	ASTM D5630
الكثافة الحجمية	$2.8-3.1$	g/cm^3	ASTM D6683
(Pb) محتوى الرصاص	63.0 ± 2.0	%	ASTM D3335
الرطوبة (الحد الأقصى)	1.0	%	ASTM D4643

معلومات للتعامل الآمن:

تأكد من توفر تهوية جيدة / استخراج في مكان العمل. افتح واعمل الحاوية بحذر.

التخزين : يتم تخزينها في مكان بارد وجاف وابتعد عن مصادر الحرارة. الوقت الموصى به الأقصى للتخزين: ٢٤ شهراً

التعبئة القياسية: ٢٥ كجم صافي ؛ كيس بولي إيثيلين مزدوج.

تنصل: إلى أفضل معرفتنا، المعلومات الواردة هنا صحيحة. جميع المنتجات قد تشكل مخاطر صحية غير معروفة وينبغي استخدامها بحذر. يتحمل المستخدم المسؤولية الوحيدة عن تحديد مدى ملاءمة المنتج. يجب على مستخدمي المنتجات التأكد من أن الظروف وطرق الاستخدام تضمن استخدام المنتج بأمان. لا يتم إجراء أي تمثيلات أو ضمانات سواء صريحة أو ضمنية بشأن القابلية للتداول أو الصلاحية لغرض معين أو أي طبيعة أخرى بهذا الصدد بالنسبة للمعلومات الواردة هنا أو المنتج الذي يشير إليه الإفادة. لا يهدف أي شيء هنا إلى التوصية باستخدام منتجاتنا بحيث تنتهك أي براءة اختراع. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن انتهاك عملائنا للبراءات أو الحقوق.